

MEMBRANA ACRÍLICA FLEXIBLE

MC-PROOF DF 8

Membrana acrílica de alta flexibilidad de MC-Bauchemie, lista para usar. Se estira más de 160 % sin romperse, resiste los rayos UV y el tránsito peatonal ocasional, y en blanco refleja el sol. Para losas, techos y fachadas.

ENVASE	RINDE	ELONGACIÓN	REFLECTANTE
Balde 20 kg	**≈ 16 m² en 2 manos**	**> 160 %**	**Resiste UV**

Precio de referencia: **$185.000** IVA incluido · Balde 20 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo	Membrana acrílica impermeable monocomponente, lista para usar	**Fabricante**	MC-Bauchemie (tecnología alemana)
Envase	Balde 20 kg	**Consumo**	1.ª mano 0,5 kg/m² · 2.ª mano 0,7 kg/m²
Con refuerzo	1,3–1,5 kg/m² (geotextil 30 g) · 1,5–1,9 kg/m² (75 g)	**Espesor seco**	0,5 a 1,0 mm
Elongación a la ruptura	Mayor a 160 % (115 % tras envejecimiento)	**Resistencia a la tracción**	2,0 MPa
Tiempo entre manos	4 horas a 23 °C	**Protección de lluvia**	48 horas
Curado	14 días · prueba de agua a los 7 días	**Normas**	NBR 13.321 y NBR 15.575 (choque térmico)
Colores	Blanco, gris y rojo	**Almacenamiento**	12 meses en envase sellado

CONDICIONES DE APLICACIÓN

TEMPERATURA MÍNIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	HUMEDAD RELATIVA	HUMEDAD DEL SOPORTE
+5 °C	**+35 °C**	**bajo 85 %**	**bajo 6 %**

Soporte seco, sano y con pendiente: sin pozas de agua. No aplicar con probabilidad de lluvia.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. **Preparar**
   Soporte sano, limpio, rugoso y seco; fisuras y nidos reparados con mortero.
2. **Sellar el poro**
   En hormigón muy absorbente, Primer D11 o la 1.ª mano diluida hasta 10 % con agua.
3. **Primera mano**
   0,5 kg/m² con rodillo o brocha; malla de poliéster en esquinas, traslapos y detalles.
4. **Segunda mano**
   0,7 kg/m², unas 4 horas después, cruzada.
5. **Proteger y curar**
   48 horas sin lluvia; prueba de agua a los 7 días, curado total a los 14.

USOS RECOMENDADOS

- Losas y techos de hormigón no transitables
- Muros exteriores y fachadas
- Techos con tránsito peatonal ocasional
- Cubiertas expuestas al sol (versión blanca reflectante)

Datos de referencia tomados de la ficha técnica del fabricante. Los consumos dependen de la porosidad y rugosidad del soporte y de la forma de aplicación. Use elementos de protección personal y lea la hoja de seguridad antes de aplicar. Para asesoría técnica, escríbanos al +56 9 5001 9750.