

TERMINACIÓN UV ALIFÁTICA

NEXA UV PROTECTIVE W · TERMINACIÓN UV

Terminación de poliuretano alifático bicomponente base agua de Nexa Coatings. Protege la membrana del sol (2.000 h de ensayo UV), de la abrasión y de los químicos; pigmentable y antideslizante con corindón. Sin VOC.

ENVASE	CONSUMO	RESISTENCIA UV	BASE
Kit 21 kg	**400–600 g/m²**	**QUV 2.000 h**	**Agua · 0 VOC**

ESPECIFICACIONES

Tipo	Poliuretano alifático bicomponente base agua, acabado satinado	**Fabricante**	Nexa Coatings
Envase	Kit A+B 21 kg	**Consumo**	400 a 600 g/m² en mínimo 2 capas
VOC	0 · base agua	**Resistencia UV**	QUV 2.000 horas
Repintado	1 a 2 horas a 25 °C	**Tránsito**	Peatonal a las 8 h · ligero a los 2 días · curado 7 días
Vida de la mezcla	Unos 30 minutos a 25 °C	**Temperatura del soporte**	+8 °C a +30 °C
Humedad relativa	Menor a 80 %	**Humedad del soporte**	Acepta humedad
Antideslizante	Corindón del 4 al 10 % en la última capa	**Colores**	Transparente o pigmentado (carta RAL)
Almacenamiento	12 meses en lugar seco, +5 °C a +25 °C		

CONDICIONES DE APLICACIÓN

TEMPERATURA MÍNIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	HUMEDAD RELATIVA	HUMEDAD DEL SOPORTE
+8 °C	**+30 °C**	**bajo 80 %**	**superficie seca**

Controlar el punto de rocío para evitar zonas blanquecinas. No exceder el consumo ni formar charcos.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. **Revisar la base**
   Membrana o soporte limpio, sin grasa ni polvo.
2. **Mezclar**
   Agitar el componente B a baja velocidad, agregar el A y mezclar hasta homogeneizar (sin exceso, para no ocluir aire).
3. **Primera capa**
   Con rodillo, brocha o airless, sin charcos; usar la mezcla en unos 30 minutos.
4. **Segunda capa**
   Una vez seca la anterior, a las 1–2 horas. Para antideslizante, corindón en la última capa.
5. **Curar**
   Ventilar las primeras 12 horas; peatonal a las 8 h y curado total a los 7 días.

USOS RECOMENDADOS

- Terminación UV de membranas Nexa PU Classic y poliurea
- Capa final de estacionamientos y pavimentos
- Sellado y protección de hormigón y microcemento
- Acabado antideslizante con corindón

Datos de referencia tomados de la ficha técnica del fabricante. Los consumos dependen de la porosidad y rugosidad del soporte y de la forma de aplicación. Use elementos de protección personal y lea la hoja de seguridad antes de aplicar. Para asesoría técnica, escríbanos al +56 9 5001 9750.