MEMBRANA DE POLIURETANO

TEXPUR · MEMBRANA DE POLIURETANO SOPREMA

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de Soprema, de aplicación en frío. Forma una capa continua sin juntas que se estira hasta 900 %, puentea fisuras de hasta 2 mm y resiste el agua estancada y las heladas. Para techos, terrazas y zonas húmedas.

ENVASE	CONSUMO	ELONGACIÓN	SERVICIO
Balde 25 kg	**1,5–2,0 kg/m²**	**900 %**	**−30 a +90 °C**

ESPECIFICACIONES

Tipo	Membrana líquida de poliuretano monocomponente, aplicación en frío	**Fabricante**	Soprema
Envase	Balde 25 kg o 6 kg	**Consumo**	1,5 a 2,0 kg/m² en 2 o 3 capas
Espesor por capa	Máximo 0,6 mm seco	**Intervalo entre capas**	12 a 36 horas
Elongación a la rotura	900 % ± 80 % (ASTM D412)	**Resistencia a la tracción**	7,45 ± 0,3 N/mm²
Temperatura de servicio	−30 °C a +90 °C	**Puenteo de fisuras**	Hasta 2 mm
Resistente a lluvia	A las 4 horas aprox.	**Tránsito peatonal**	A las 12 horas · curado total a los 7 días
Norma	ETA 04/0484 · marcado CE	**Colores**	Gris y rojo

CONDICIONES DE APLICACIÓN

TEMPERATURA MÍNIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	HUMEDAD RELATIVA	HUMEDAD DEL SOPORTE
+5 °C	**+35 °C**	**sin lluvia**	**superficie seca**

Soporte limpio, seco y sano. Con frío seca más lento y con calor más rápido; la humedad alta afecta el resultado.

APLICACIÓN PASO A PASO

1. **Preparar el soporte**
   Limpio, seco y sin partes sueltas; fisuras y juntas selladas.
2. **Imprimar**
   Texprimer (≈ 200 g/m²) en soportes porosos o irregulares.
3. **Primera capa**
   Con rodillo o airless, máximo 0,6 mm; malla Textil embebida en encuentros.
4. **Segunda y tercera capa**
   Entre 12 y 36 horas después, cruzadas, hasta 1,5–2,0 kg/m².
5. **Acabado opcional**
   Texcap C (color estable) o Texcap T (tránsito ligero); sílice para antideslizante.

USOS RECOMENDADOS

- Cubiertas y techos, incluso metálicos y de fibrocemento
- Balcones y terrazas transitables (peatonal)
- Zonas húmedas bajo baldosa
- Jardineras y hormigón expuesto

Datos de referencia tomados de la ficha técnica del fabricante. Los consumos dependen de la porosidad y rugosidad del soporte y de la forma de aplicación. Use elementos de protección personal y lea la hoja de seguridad antes de aplicar. Para asesoría técnica, escríbanos al +56 9 5001 9750.